




Sika® MB Redline

BARRERA EPÓXICA DE CURADO RÁPIDO CONTRA LA HUMEDAD

- Solución rápida de curado en 3 horas
- Índice perm súper bajo de 0.06 g/m²-24 horas-mmHg
- Protección superior contra la humedad para los sistemas de instalación de revestimientos de piso

Disponibile en unidad de
2 galones



BUILDING TRUST



Sika® MB Redline

BARRERA EPÓXICA DE CURADO RÁPIDO CONTRA LA HUMEDAD

DÓNDE USAR

- Sustratos de concreto, cemento, autonivelantes y de yeso
- Madera OSB, paneles de madera, parquet y corcho
- Loseta y terrazo
- Adhesivo soluble en agua y adhesivo recortado

NOTA: Siempre consulte las especificaciones de rendimiento detalladas en la PDS y la SDS actuales antes de usar el producto.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- No contiene solventes (100% sólidos)
- Envase práctico, fácil de mezclar
- Fácil aplicación con rodillo y baja viscosidad
- Excelente penetración hasta 1/4" y estabilización del sustrato
- Reducción del consumo de adhesivo
- Consolidador de superficies y promotor de adhesión

DATOS CARACTERÍSTICOS (Material y condiciones de curación a 73°F (23°C) y 50% H.R.)

Color	Rojo
Química	Epoxi de dos componentes
Densidad (ASTM C185)	70 lbs/cu.ft.
Tiempo de curación	■ 60°F (10°C) - 3.5 horas ■ 73°F (23°C) - 3 horas
Permeabilidad al vapor de agua (ASTM E-96)	0.06 g/m ² -24horas-mmHG

Tabla de Clasificación de Sika®

Fuerza					
Maleabilidad					
Velocidad					
Protección contra la humedad					



PARA MAYOR INFORMACIÓN:

Contacte a Sika: Teléfono: 800.933.SIKA(7452) Sitio web: www.sikasecure.com

Sika Corporation
201 Polito Avenue
Lyndhurst, NJ 07071
Phone: 201-933-8800
Fax: 201-933-6225



BUILDING TRUST

