



Sika® Level-325

CONTRAPISO DE CEMENTO AUTONIVELANTE

- Duradero y resistente
- Para uso sobre cemento y sustratos a base de yeso
- Para uso interior y exterior
- De 1/8" hasta 3" y hasta 4" con agregado
- No tasa de emisión de vapor húmedo (MVER) sobre el concreto bien preparado

Disponible
Bolsa de 55 lbs

BUILDING TRUST



Sika® Level-325

CONTRAPISO DE CEMENTO AUTONIVELANTE

DONDE UTILIZAR

- Interior y exterior
- Sustratos de cemento y a base de yeso
- Tableros OSB
- Baldosas cerámicas y piso de terrazzo
- Residuos de adhesivo viejos y resistente al agua

DATOS TÍPICOS (Condiciones de material y de curado a 23°C (73°F) y 50% de HR)

Color	Gris cemento
Espesor de aplicación	De 1/8" hasta 3" (de 3 mm hasta 76 mm) Se puede extender con agregado a 4" (102 mm)
Densidad (ASTM C185)	133 lbs/cu.ft.
Tiempo de Trabajo	Approx. 30 minutos
Tiempo de Fijar	Inicial - 70 - 90 min Final - 80 - 110 min
Tiempo para pisar	Approx. 4 hours
Listo para cubierto	Para baldosas o piedras: approx. 4 hours Para otros cubiertos: Despues 24 horas up to 1/4" thick Despues 48 horas up to 3/8" thick.
Fuerza de Flexion (ASTM C348)	1,500 psi (10 MPa) a 28 días
Fuerza compresiva (ASTM C109)	5,300 psi (37 MPa) a 28 días
Resistencia a la tracción (ASTMC1583)	500 psi (3.4 MPa) despues 3 días at 1/8"
COV (EPA METHODE 24)	0 g/l

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Emisiones muy bajas
- Para usar con sistemas de calefacción radiante
- Baja contracción
- Bombeable y autonivelante
- Adecuado para cargas de rueda de ricino sobre 1/8"

Tabla de Clasificación de Sika®

Fuerza					
Maleabilidad					
Espesor					
Velocidad					

NOTA: Siempre lea la Hoja Técnica y de Seguridad antes de usar el producto.



PARA MÁS INFORMACIÓN:

Contacte a Sika: Teléfono 800.933.SIKA (7452) Sitio web: www.sikasecure.com

Sika Corporation
201 Polito Avenue
Lyndhurst, NJ 07071
Phone: 201-933-8800
Fax: 201-933-6225



BUILDING TRUST

