

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

SikaQuick®-100 Asphalt Patch

MEZCLA PARA REPARACIÓN DE ASFALTO DE CURACIÓN RÁPIDA Y DOS COMPONENTES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El SikaQuick®-100 Asphalt Patch es una mezcla asfáltica vertible de dos partes y predosificada que produce un parche de reparación de curación rápida. El SikaQuick®-100 Asphalt Patch ha sido específicamente formulado y envasado a fin de ser un material para parchar asfalto de forma sencilla que se mezcla en la bolsa.

USOS

Reparación de baches, grietas, superficies llenas de hoyos, etc.:

- Faldones de asfalto
- Entradas de asfalto
- Estacionamientos de asfalto
- Carreteras

CARACTERÍSTICAS/VENTAJAS

- Presentado en una bolsa liviana y fácil de manipular
- Aplicación simple: enrolle, mezcle y vierta
- Se adhiere al asfalto y al concreto
- No se necesitan herramientas para apisonar ni mezclar
- Mayor durabilidad de la reparación
- Curación rápida
- Se puede pisar en 4 horas
- Adquiere un color negro después de la curación

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Presentación	Bolsa de 16.23 onzas líquidas (480 ml); 5 por caja.
Apariencia/Color	Marrón cuando recién se mezcla y sigue húmedo Negro cuando se cura por completo
Vida Útil	Se calculan 12 meses a partir de la fecha de elaboración, si se almacena correctamente en su presentación original, sellada, sin abrir y sin causarle daños.
Condiciones de Almacenamiento	Almacenar en condiciones secas y sin escarcha, con una temperatura entre 50 y 90 °F (10 y 32 °C). Protéjalo del congelamiento. Si está congelado o dañado, descártelo.

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN

Cobertura	Aproximadamente 1.5 sq. ft. a 1/2 pulgada de profundidad.
Grosor de Capa	Profundidad Mínima de Aplicación: 1/2" Profundidad Máxima de Aplicación: 3"
Temperatura del Producto	Acondicione a entre 65° y 77 °F (18° y 25 °C) antes de usarlo.

Temperatura del Aire del Ambiente	45 a 100 °F (7 a 37 °C)
Temperatura del Sustrato	45 a 100 °F (7 a 37 °C)
Tiempo de Fraguado	Aproximadamente de 1 a 2 minutos después de mezclar y poner a 73 °F (23 °C), 50% H.R. Las temperaturas ambiente y del sustrato y las condiciones de humedad relativa afectarán el Tiempo de Fraguado Inicial: <ul style="list-style-type: none"> ■ Por encima de 73 °F (23 °C) se reducirá el Tiempo de Fraguado Inicial y la manejabilidad. ■ Por debajo de 73 °F (23 °C) se ampliará el Tiempo de Fraguado Inicial y la manejabilidad.
Tiempo de Fraguado Final	Aproximadamente de 2 a 4 minutos después de mezclar y poner a 73 °F (23 °C), 50% H.R. Las temperaturas ambiente y del sustrato y las condiciones de humedad relativa afectarán el Tiempo de Fraguado Final: <ul style="list-style-type: none"> ■ Por encima de 73 °F (23 °C) se reducirá el Tiempo de Fraguado Final y la manejabilidad. ■ Por debajo de 73 °F (23 °C) se ampliará el Tiempo de Fraguado Final y la manejabilidad.
Tiempo de Espera/Recubrimiento	Aproximadamente 4 horas como mínimo antes de transitar/7 días como mínimo para sellar a 73 °F (23 °C), 50% H.R. Las temperaturas ambiente y del sustrato afectarán el tiempo de Tránsito/tiempo de Sello: <ul style="list-style-type: none"> ■ Por encima de 73 °F (23 °C), seguir esperando durante los tiempos mínimos recomendados. ■ Por debajo de 73 °F (23 °C), se ampliarán los tiempos.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

El sustrato debe estar limpio, seco, sin polvo y libre de contaminantes. Se debe barrer, aspirar o limpiar con aire de forma minuciosa con aire comprimido libre de aceite a fin de eliminar todo escombros suelto previo a la instalación.

MEZCLA

Se debe usar equipo resistente a productos químicos, como son gafas de seguridad, guantes y ropa de trabajo que proteja la piel, así como calzado de trabajo adecuado. La ropa y calzado podría quedar manchado de forma permanente al entrar en contacto con el material. Proteja o retire toda superficie acabada o vehículos del(las) área(s) que se repararán. Mantenga a los niños, peatones, mascotas y vehículos lejos del área de reparación hasta que haya transcurrido el tiempo de curación suficiente. Antes de realizar la mezcla, es recomendable sacudir un poco todas las esquinas de la bolsa, de modo que no quede polvo atrapado en las esquinas del envase. Esto evitará que el material se aglomere. Tenga unas tijeras o un cuchillo multiuso a la mano para trabajar en el área de reparación, bache, fragmento o grieta. Prepárese para cortar una esquina de la bolsa para abrirla y verter el material de inmediato luego de finalizar con la mezcla. Enrolle la bolsa, desde el compartimento del extremo que contiene el Componente "A" hacia el "Sello de Derrame" en la dirección que indican las flechas en la etiqueta. Aplique presión sobre la sección enrollada para romper el "Sello de Derrame" entre los compartimentos y permitir que el Componente "A" (líquido) se deslice y fluya al compartimento que contiene el Componente "B" (polvo). Desenrolle la bolsa y frótelas para mezclar bien

sobre cualquier superficie de 90 grados sin bordes filosos con la técnica de "lustrar zapatos".

Mezcle el contenido de la bolsa de forma minuciosa durante aproximadamente 20 a 30 segundos haciendo que el material se mueva dentro de la misma, de un extremo a otro.

APLICACIÓN

Luego de mezclar, corte una de las esquinas de la bolsa y vierta el material mezclado de inmediato en el bache, fragmento, grieta o hueco. El material fluirá y se asentará dentro del espacio en que se coloque; se curará y obtendrá un acabado liso.

Respecto a la textura: Después de verter el producto dentro del espacio vacío, use los 1 a 2 minutos restantes de Tiempo de Fraguado para labrar la superficie del producto ligeramente con una paleta o espátula a fin de dar la textura deseada.

LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS

Limpie las herramientas y superficies de inmediato con un solvente aprobado (p. ej., Acetona, MEK o Xylene). El material curado solo se puede quitar de las superficies de forma mecánica.

LIMITACIONES

- No permita que el producto almacenado se congele. Si el producto se deja congelar, deséchelo como es debido de acuerdo con las normas locales.
- No aplique el producto sobre sustratos congelados o cubiertos con escarcha.
- La baja temperatura o una humedad alta prolongarán el tiempo de curación.
- Con temperaturas bajas se conseguirá una consistencia más gruesa y menos líquida.
- No aplique el producto sobre superficies verticales.
- Permita al menos 7 días antes de recubrir con selladores a temperatura ambiente y de sustrato de entre 45 y 100 °F (7 y 37°C).
- Si se recubre, es fundamental realizar pruebas pequeñas de instalación para verificar la compatibilidad y adherencia. También consulte al fabricante del sellador directamente.
- Permita que el producto se cure al menos 24 horas a temperatura ambiente y de sustrato de entre 45 y 100 °F (7 y 37°C) antes de exponer a la lluvia. Es posible que el SikaQuick®-100 Asphalt Patch requiera de mucho más tiempo de curación previo a exponer a hielo y nieve si la temperatura ambiente y de sustrato comienza a niveles bajos y sigue disminuyendo. Consulte con el Servicio Técnico de Sika antes de comenzar un proyecto cuando las condiciones atmosféricas y la temperatura sean cuestionables.

BASE DE LOS DATOS DEL PRODUCTO

Los resultados son los típicos y pueden variar dentro de las fluctuaciones estadísticas según los métodos y el equipo de mezcla, la temperatura, los métodos de aplicación y prueba y las condiciones reales en el sitio y las de curación.

OTRAS RESTRICCIONES

Consulte el Aviso Legal.

MEDIOAMBIENTAL, DE SALUD Y DE SEGURIDAD

Para obtener más información y consejos sobre cómo transportar, manipular, almacenar y eliminar los productos químicos, el usuario debería consultar las Hojas de Datos de Seguridad, que contienen datos sobre las propiedades físicas, ecológicas, toxicológicas y de otros tipos relativos a la seguridad. El usuario debe leer la Hoja de Datos de Seguridad más reciente antes de usar cualquier producto. En caso de emergencia, llame a CHEMTREC al 1-800-424-9300. Llamadas internacionales al 703-527-3887.

Sika Corporation
201 Polito Avenue
Lyndhurst, NJ 07071
Teléfono: +1-800-933-7452
Fax: +1-201-933-6225
usa.sika.com

Sika Mexicana S.A. de C.V.
Carretera Libre Celaya Km. 8.5
Fracc. Industrial Balvanera
Corregidora, Querétaro
C.P. 76920
Teléfono: 52 442 2385800
Fax: 52 442 2250537



Hoja de Datos del Producto
SikaQuick®-100 Asphalt Patch
Marzo de 2020, Versión 02.01
020302040070000055

AVISO LEGAL

- MANTENGA EL RECIPIENTE FIRMEMENTE CERRADO
- MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
- NO APTO PARA EL CONSUMO INTERNO
- SOLO PARA USO INDUSTRIAL
- SOLO PARA USO PROFESIONAL

Antes de cada uso de los productos de Sika Corporation, sus subsidiarias o afiliados ("SIKA"), el usuario siempre debe leer y acatar las advertencias e instrucciones de la etiqueta, la Hoja de Datos y la Hoja de Datos de Seguridad del producto más recientes, que se encuentran disponibles en usa.sika.com, o también si llama al Departamento de Servicio Técnico de SIKA, al 1-800-933-7452. Ningún contenido de las publicaciones o materiales SIKA exime al usuario de la obligación de leer y acatar las advertencias e instrucciones por cada uno de los productos, tal como se establecen en la etiqueta, la Hoja de Datos y la Hoja de Datos de Seguridad del producto más recientes, antes de utilizar los productos SIKA.

SIKA garantiza que, desde la fecha de instalación y durante un año, este producto no tendrá defectos de fabricación y cumplirá con las propiedades técnicas establecidas en la presente Hoja de Datos del Producto, si es que se utiliza tal como se indica dentro del tiempo de vida útil establecido del producto. El usuario determina que el producto sea el correcto para el uso deseado y asume todos los riesgos. El único resarcimiento para el usuario o el comprador se limitará al precio de compra o el reemplazo de este producto exclusivo de todo trabajo o costo.

NO SE APLICARÁN OTRAS GARANTÍAS, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, ENTRE ELLAS NINGUNA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR. SIKA NO SERÁ RESPONSABLE, BAJO NINGUNA TEORÍA LEGAL, DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL NI CONSECUENTE. SIKA NO SERÁ RESPONSABLE POR EL USO DE ESTE PRODUCTO DE FORMA EN QUE SE INFRINJA CUALQUIER PATENTE U OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL PERTENECIENTES A OTROS.

La venta de productos SIKA está sujeta a los Términos y Condiciones de Venta, disponibles en <https://usa.sika.com/en/group/SikaCorp/termsandconditions.html> o por teléfono al 1-800-933-7452.

SikaQuick-100AsphaltPatch-en-US-(03-2020)-2-1.pdf